

FF P-10 Base är en dispersionsbaserad lösningsmedelsfri vidhäftningsprimer för förbehandling av underlag innan användning av FF produkter. FF P-10 Base används för att förbättra vidhäftning, minska sugkraft i underlagt eller täta underlaget. Primern kan användas inomhus på underlag av betong, lättbetong, slipsats, cementbaserat spackel, gipsbaserat spackel, gipsskivor, putsbruk, träfiberskivor och brädgolv. FF P-10 Base lämpar sig väl för användning med värmegolv.

Underlag

Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från olja, fett, limrester, cementhud, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Befintligt underlag måste vara hållfast. Avlägsna svaga ytskikt mekaniskt. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. För bästa resultat bör RF i underlaget ej överstiga ca 90 %. Observera att detta gäller endast byggfukt. Tillskjutande markfukt får ej förekomma. Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10 °C - +20 °C, temperaturen ska ej vara lägre än +5 °C.

Blandning

FF P-10 Base blandas med rent vatten

Typ av underlag P-10 Base: vatten

Betong 1:5

Lättbetong 1:3

Slipsats eller spacklade golv 1:3

Gipsbaserat spackel 1:1

Golvgipsskiva/gipsskiva 1:1

Träfiberskivor 1:1

Brädgolv 1:1

Vid starkt sugande underlag rekommenderas två behandlingar.

Applicering

Säkerställ att temperaturen på underlaget är mellan +5 °C - +20 °C. Späd FF P-10 Base med vatten beroende på dess funktion samt på typ av underlag. Fördela blandningen jämt över underlaget med borste, pensel, spruta eller liknande. Arbeta in primern i underlaget och undvik pölbildning.

Om primern ska fylla en skyddande funktion ska den vara helt torr innan nästa arbetsmoment påbörjas.

Övrig Information

Torktid: Vid 20 °C, 50 % RF, Mellan 1-3 timmar beroende på typ av underlag, temperatur och luftfuktighet.

Rengöring: Alla redskap rengörs omedelbart med vatten innan primern torkat. Torkad/härdad produkt avlägsnas mekaniskt

Hanteringsföreskrifter: Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med vatten. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Förvaras oåtkomligt för barn. Iaktta god arbetshygien.

Förpackning: 5 kg och 10 kg

Lagring: 1 år i öppnad förpackning. Lagras torrt, svalt och frostfritt.

Åtgång: Koncentrerad ca 5 m²/l. Utspädd 1:3, ca 20 m²/l. Åtgången beror på underlagets absorption.

Typ: Polymer dispersion.

Torrhalt: Ca 30 %

Densitet: 1,04 kg/liter

Färg: Pigmenterad.